719 LANKOROAD BITUME

ENROBE BITUMINEUX A FROID
REMISE EN SERVICE IMMEDIATE

V O I R I E

LES "PLUS" PRODUIT

- **Remise en service immédiate**
- **Prêt à l'emploi**
- **Adhérence sur surfaces sèches ou légèrement humides (sans ressuage)**
- **Résiste aux sels de déverglaçage**
- **Existe en noir et en rouge**

PROPRIETES

Enrobé à froid utilisable en travaux neufs ou en rénovation. Adhérence sur surfaces sèches et légèrement humides (sans ressuage).

DOMAINES D'APPLICATION

- Ouvrages de petites dimensions, tels que : réparation de nids de poule et de tranchées sur chaussées, routes, sols à base de bitume
- Finition de la couche de roulement des tampons scellés avec les mortiers de scellement PAREXLANKO :
  - **713 LANKOROAD HIVER**
  - **714 LANKOROAD SCELLFLASH**

CARACTERISTIQUES

- **Composition** : agrégats-émulsion bitumineuse spéciale
- **Présentation** : enrobé
- **Couleurs** : noir, rouge
- **Densité** : 1,5 environ
- **Granulométrie** : 0-4 mm
- **Remise en service** : immédiate après compactage

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Supports stabilisés, sains et propres, débarrassés des parties non adhérentes.
- Le support peut être humide mais ne doit pas ressuer l'eau.

Application du produit

- Appliquer par passes de 2 cm compactées à l'avancement.

Nettoyage des outils

- Produit frais : à l'eau.
- Produit durci : avec un solvant pétrolier.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température limite d'utilisation : + 5°C à + 55°C.
- Le produit durcit lors d'un stockage au froid.
- L'entreposer une demi-journée à une température supérieure à + 10°C pour retrouver les propriétés de départ.
- Après ouverture, utiliser le produit dans un délai de 2 semaines maximum.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION

Environ 15 kg/m²/cm d'épaisseur.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 25 kg.

CONSERVATION

12 mois (version rouge et noire) à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société Parexlanko S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation technique 2011

PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO